



DWA
Deutsche Amphibolin-Werke
Postfach 12 64

D-64369 Ober-Ramstadt

Prüfbericht

LAB 1172 - 1174/00

**Betr.: Untersuchung von 3 Dispersionsinnenfarben auf fogging-aktive Substanzen
lt. Ihrem Schreiben vom 04.04.00 Ihr Zei.: Dr.Bg-ri
Probeneingang: einges. Muster vom 06.04.00**

Eingereicht wurden nachstehende Farben:

- 1) LAB 1172: Indeko plus mit der Chiffre Be 92/177mSilo
- 2) LAB 1173: Alpinaweiß LF mit der Chiffre Be96/2N
- 3) LAB 1174: Malerit ELF mit der Chiffre Be 96/16nSilo

Die 3 Farben wurden gem. DIN 75201 - B auf die Ermittlung kondensierbarer Bestandteile überprüft.

Dabei wurden nachstehende Befunde erhalten:

Kondensierbare Bestandteile:

1. Indeko plus	<1 mg	Keine Schwarzfärbung
2. Alpina weiß LF	<1 mg	Keine Schwarzfärbung
3. Malerit ELF	<1 mg	Keine Schwarzfärbung

Blatt 1 von 2

Beurteilung zum Prüfbericht

LAB 1172 - 1174/00

**Betr.: Untersuchung von 3 Dispersionsinnenfarben auf fogging-aktive Substanzen
lt. Ihrem Schreiben vom 04.04.00 Ihr Zei.: Dr.Bg-ri
Probeneingang: einges. Muster vom 06.04.00**

Alle 3 Farben wiesen keine fogging-aktiven Verbindungen gem. DIN 75201-B auf.

Blatt 2 von 2

