DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN

Prüfbescheinigung T-00001-001-302-PB01

Auftraggeber:	Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt
Prüfaufbau:	**Disbon ColorQuarz-System- außen** Grundierung: DisboFLOOR® 420 E.MI PLUS = 300 g/m² 1. Beschichtung: DisboFLOOR® 305 = 1500 g/m² 2. Beschichtung: DisboFLOOR® 305 = 500 g/m² Abstreuung: DisboADD® 984 = im Überschuss Versiegelung: DisboFLOOR® 446 = 500 g/m²
Prüfauftrag:	Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02 • Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient

Auftragsnummer:	T-00001-001-302 / 200010565
Auftragsdatum:	10.04.2024
Prüfdatum:	13.05.2026
Probennummer:	800070760

Ergebnisse:	Gleitreibungskoeffizient µ	
	Gleiter Gummi nass:	0,64
	Mischgleiter trocken:	0,72

Ober-Ramstadt, den 02.07.2026

i. V. Julien Bergmann
Head of Application & Testing Façade & Roof
Engineering Solutions

i. A. Michael Vonrhein
Testing Technician Façade & Roof
Engineering Solutions

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfkörper.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieser Prüfbescheinigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der DAW SE gestattet.