

Calcino Romantico „Authentico“



Calcino Romantico ist ein exklusiver Decorspachtel auf Kalkbasis zur vielseitigen Gestaltung von Innenwandflächen. Von natürlichen Steinnachbildungen bis zu puristisch wirkenden Betonoberflächen lassen sich mit Calcino Romantico zahlreiche Oberflächen in unterschiedlichen Farbtönen realisieren.

Die Kalkglättetechnik Calcino Romantico, hier ausgeführt in Sichtbetonoptik als Kreativtechnik „Authentico“.

Material und Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> • Caparol Haftgrund TI Nr. 658 ca. 150–200 ml/m²/Arbeitsgang • Calcino Romantico TI Nr. 904 ca. 600–700 g/m²/Arbeitsgang
Werkzeuge:	<ul style="list-style-type: none"> • Venezianerkelle-Kellenset
Untergrund:	<p>Der Untergrund sollte mindestens die Anforderungen für Gipsuntergründe nach Qualitätsstufe Q3 erfüllen. Alle weiteren Untergründe sollten in Anlehnung an diese Qualitätsstufe vorbereitet werden. Anschließend sollten die zu behandelnden Flächen mit Caparol Haftgrund weiß abgerollt werden.</p> <p>Eventuell notwendige vollflächig auszuführende Spachtelarbeiten können mit Matador Feinputz ausgeführt werden. Auf Matador Feinputz kann direkt und ohne die Beschichtung mit Caparol Haftgrund weitergearbeitet werden.</p>

Calcino Romantico

„Authentico“

1. Arbeitsgang:

Der erste Arbeitsgang wird bereits mit abgetöntem Material (Bild: Farbton 3D Venato 40) ausgeführt. Calcino Romantico wird vollflächig auf die Flächen aufgebracht. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Material „auf Körnung“ abgezogen wird. Nach kurzer Abluftzeit werden mit der Venezianerkelle im Richtungswechsel Schlieren in das Material hineingezogen. Vor dem nächsten Arbeitsgang sollten die Flächen völlig durchgetrocknet sein.

2. Arbeitsgang:

Im zweiten Arbeitsgang wird erneut Calcino Romantico (Bild: Farbton 3D Venato 40) auf Kornstärke aufgezogen. Nach kurzer Abluftzeit (das Material sollte an der Oberfläche nicht mehr kleben) werden mit dem Kellenrücken partielle Riefen in die Oberfläche hineingezogen. Die Riefen sollten nicht zu lang und vor allem nicht zu tief eingezogen werden.

Die so behandelte Fläche kann nun unter leichtem Druck wieder etwas verpresst werden. So entsteht eine glatte Oberfläche mit sichtbetonähnlicher Zeichnung. Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Verpressen, da hier bei hellen Farbtönen Metallabrieb auf der Oberfläche entstehen kann.

Schutz der Flächen: Es ist möglich, Calcino Romantico Authentico mit Calcino Imprägnierpaste oder der Stucco Decor Wachsdispersion zu schützen. Hierzu sollte das Material mit großer Sorgfalt auf „0“ aufgezogen werden. Materialüberschuss sollte mit einem Lappen oder einer weichen Bürste wieder entfernt werden. Bei sehr dunklen Farbtönen kann es zu hellen Ausblühungen der Calcino Imprägnierpaste kommen. Alternativ kann hier die Stucco Decor Wachsdispersion verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kreativmerkblatt eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Techniken darstellt. Es entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht vor Arbeitsbeginn den Untergrund nach eigenem Wissen fachmännisch zu prüfen, zu bewerten und ggf. anderweitige Maßnahmen zu treffen. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese Kreativmerkblätter, immer aktuell unter www.caparol.de. Dort können Sie auch die zugehörigen Kreativvideos ansehen.

Die vorgestellten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten. Individuelle Kundenwünsche können jederzeit Anwendung finden. Die abgebildeten Oberflächen sind drucktechnisch erstellt und können in der Farbigkeit zur Originalbeschichtung leicht abweichen. Daher ist eine Mustererstellung beim Kunden zwingend notwendig – auch, weil jeder Anwender eine andere Handschrift hat.