

Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

Wasseremulgierter Alkydharz-Lackspachtel für außen und innen.
Ideale Ergänzung für Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss und Satin.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck Alkydharz-Feinspachtel für das partielle und flächige Glätten von zu lackierenden Oberflächen im Außen- und Innenbereich.

Eigenschaften

- geschmeidige und leichte Verarbeitung
- hervorragende Füllkraft
- geringer Schwund
- schnelle Trocknung
- sehr gute Schleifbarkeit
- bis zu 1000 µm Naßschichtdicke pro Arbeitsgang
- überlackierbar mit wasserverdünnbaren Lacken und lösemittelhaltigen Alkydharzlacken
- geringe Geruchsbelästigung
- wasseremulgiert und schadstoffarm
- kein Eintrocknen durch Tubenverpackung
- ablaugbar und damit für historische Bauteile geeignet

Materialbasis Wasseremulgierter Alkydharzspachtel

Verpackung/Gebindegrößen 350 g, 1200 g Kunststofftube

Farbtöne Weiß

Lagerung Kühl, frostfrei
Originalverschlossenes Gebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.

Technische Daten ■ Dichte: ca. 1,8 g/cm³

**Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche**

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	+	+	+

(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet

Verarbeitung

Geeignete Untergründe Grundiertes Holz und Metall, tragfähige Altbeschichtungen und grundierte, nicht alkalische Putzflächen mit ausreichender Festigkeit. Im Außenbereich auf Holz nur porenfüllend spachteln oder kleinere Schadstellen ausbessern. Im Außenbereich sind flächige Spachtelarbeiten auf Holzbauteilen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 nicht zulässig. Auf Metallflächen im Außenbereich nur kleinflächige Schadstellen ausbessern. Auf Putzflächen nur im Innenbereich anwenden.

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Holz-, Metall- und Putzoberflächen grundieren. Tragfähige Altbeschichtungen mattschleifen.



Untergrund	Grundierung
Rohes Holz – innen – außen	Capacryl PU-Vorlack Capacryl HolzschutzGrund
Tragfähige Altlackierungen	Capacryl Haftprimer
Eisen, Stahl	Capalac AllGrund
Putzflächen	Caparol OptiGrund E.L.F.

Auftragsverfahren

Verarbeitung:

Flächen oder Schadstellen mit rostfreiem Spachtelmesser ein bzw. mehrfach in Naßschichtdicken bis maximal 1000 µm je Arbeitsgang spachteln. Nach Trocknung ggf. schleifen. Zwischenbeschichtung ausführen.

Verbrauch

ca. 900 g/m² bei einer Naßschichtdicke von 500 µm. Dieser Verbrauchswert ist ein Anhaltswert, der je nach Untergrundbeschaffenheit erheblich abweichen kann. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probespachtelung zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

Mindestens 5 °C maximal 30 °C

Trocknung/Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 1–3 Stunden je nach Schichtdicke schleifbar. Nach 3–5 Stunden mit wasserverdünnbaren Lacken und nach 8–10 Stunden mit lösemittelhaltigen Alkydharzlacken bzw. Vorlacken überlackierbar.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Enthält 2-Butanonoxim – kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

Produkt unterliegt nicht der VOC Regelung.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-DF02

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.014 · Stand: Januar 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.