

Capadecor® PearlWhite

Effektpigment für effektvolle Wandgestaltungen mit DecoLasur glänzend oder ArteLasur



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	PearlWhite ist ein mehrfarbig glitzerndes Pigment für den Einsatz in Verbindung mit Wandlasuren (DecoLasur glänzend, ArteLasur) im Innenbereich.				
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenpigment für Innenbereiche ■ Wechselndes Farbspiel ■ Schimmernde Effekte ■ Individuell dosierbar 				
Verpackung/Gebindegrößen	100 g (VE: 2 Dosen je 100 g)				
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einfarbig glitzernde Effektpigmente: Pearl White = Weiß glitzernd ■ Mehrfarbig schimmernde Effektpigmente (je nach Betrachtungswinkel): Switch Tropical = Grün, Silber, Rot-Orange Switch Lagoon = Grün, Türkis, Blau 				
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.				
Ergänzungsprodukte	<ul style="list-style-type: none"> ■ DecoLasur glänzend ■ ArteLasur 				
Eignung gemäß Technischer Information Nr. 606 Definition der Einsatzbereiche	innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
	+	+	○	-	-
	(–) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet				

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Siehe TI's der verwendbaren Ergänzungsprodukte.
Untergrundvorbereitung	Siehe TI's der verwendbaren Ergänzungsprodukte.
Materialzubereitung	<p>Gestaltungshinweis: Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen. Musterlegungen beim Endkunden sind aus diesem Grund unerlässlich.</p> <p>Wir empfehlen die gewünschte Zugabemenge vorher in etwas Wasser anzuteigen und klumpenfrei aufzurühren. Die Wassermenge darf die maximale Zugabe zur Verdünnung des jeweiligen Produktes nicht übersteigen.</p>
Auftragsverfahren	Zur Ausführung des Lasurauftrags bitte die jeweilige TI beachten.
	Wichtig:



1. Je transparenter die Lasur bleibt (also je weniger Abtönpaste zugeführt wird), umso besser bleibt der eigentliche Effekt der jeweils eingesetzten Effektpigmente erhalten.
2. Je dunkler der Untergrundfarbton, umso mehr kommt die Farbigkeit und der schimmernde Effekt der Effektpigmente zum Tragen.
3. Je glatter der Untergrund, umso stärker kommt der Farbwechseleffekt der Switch-Pigmente zur Geltung.

Verbrauch

Grundlegend ist in etwa ein Einsatz von 3 – 5 % empfohlen.
Für alle Oberflächen gilt es beim Kunden zunächst ein Muster anzulegen, damit der gewünschte Effekt vorher korrigiert bzw. abgenommen werden kann.

Zugabemengen in 2,5 Ltr DecoLasur glänzend bzw. ArteLasur	
1 %	25 g
2 %	50 g
3 %	75 g
4 %	100 g
5 %	125 g

Trocknung/Trockenzeit

Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden oberflächentrocken. In Abhängigkeit der verarbeiteten Wandlasur.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch mit Wasser, evtl. mit Verwendung von Spülmittel.

Hinweis

Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Enthält: Titandioxid. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de