

Capadecor Calcino-Imprägnierpaste

Mineralische Paste zur Imprägnierung von Calcino-Decor, als Schutz vor verschmutzten Flüssigkeiten



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Mineralische Paste zur Imprägnierung von Calcino-Decor, als Schutz vor verschmutzten Flüssigkeiten. Da der Prozeß der Carbonatisierung (Erhärtung von Kalkprodukten durch Aufnahme von CO ₂ aus der Luft) über einen längeren Zeitraum erfolgt und in dieser Zeit die Farbpigmente des getönten Calcino-Decor noch nicht vollständig verfestigt sind, empfehlen wir grundsätzlich eine Imprägnierung mit Calcino-Imprägnierpaste. Wir empfehlen die Imprägnierpaste dünn-schichtig mit einem Doppelblattspachtel aufzutragen und dann stramm abzuziehen. (Vorderkante vorher mit 400er Naßschleifpapier einschleifen!).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fett-, farb- und geruchlos, ■ Rein mineralisch, ■ Hoch diffusions- und sorptionsfähig, ■ Lösemittelfrei
Verpackung/Gebindegrößen	0,750 kg Kunststoffgebinde
Farbtöne	farblos
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, möglichst nicht unter 5 °C lagern. Anbruchgebinde unbedingt luftdicht und fest verschlossen aufbewahren, um Verklumpung und Anrocknung zu vermeiden.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.
Auftragsverfahren	Um die Karbonatisierung des Kalkes nicht zu behindern, sollten die Flächen 3–6 Tage aushärten und nicht imprägniert werden. Verfrühte Überarbeitung kann zu Verfärbungen führen. Calcino-Imprägnierpaste mit abriebfreier Venizianerkelle oder besser weichem und fusselfreiem Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Dabei Verbrauchswert von 30–40 g/m ² nicht überschreiten. Nach kurzer Abluftzeit überschüssiges Material mit einem weichen Tuch entfernen. Dieses Nachwischen nach Trocknung wiederholen. Zu viel aufgetragene Imprägnierpaste führt zu einem leichten Weißschleier (überschüssiges Bimsmehl), welcher keinen Grund zur Beanstandung darstellt und durch nochmaliges Abwischen der Flächen reduziert werden kann.
Verbrauch	30–40 g/m ²
Verarbeitungsbedingungen	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: +10 °C für Umluft und Untergrund.
Werkzeuge	Calcino-Imprägnierpaste mit abriebfreier Venizianerkelle oder besser mit weichem und fusselfreiem Tuch dünn und gleichmäßig auftragen
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Bei der Verarbeitung unbedingt auf sauberes Werkzeug achten.



Hinweise

Reinigung und Pflege	Calcino-Imprägnierpaste bietet keinen Schutz bei direkter Spritzwasserbelastung (Bildung von Kalkflecken) sowie Verschmutzungen durch fett-, säure-, teer- und koffein- bzw. teeinhaltige und verfärbende Substanzen. Leichte Verunreinigungen der Oberfläche können mit warmem Wasser, evtl. unter Zusatz neutraler Haushaltsreiner, entfernt werden. Achtung: Keine kalklösenden Reinigungsmittel verwenden!
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Quarzmehl, Glycerin, Wasser
Nähere Angaben	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.905 · Stand: Januar 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.