

Caparol Innenspachtel

Produkt	Gebindegröße	Gebindeart	Ausziehen auf Null	Farbton	Verbrauch	Schleifbarkeit	Empfohlene Schleifmittel*		Filzbarkeit	Schichtstärke	Abtönbarkeit**	E.L.F.	AgBB	Airless-Geräte Düsengröße***	Düsengröße Spritzanlage mit Luftunterstützung
							Schleifpapier	Schleifnetz							
Akkordspachtel SXL pastöser Dispersionsspachtel	25 kg, 40 kg	PE-Sack Kunststoffeimer Hobbock	ja	naturweiß, matt	Spritzauftrag: 1,6 kg/m ² /mm Schichtdicke. Struktur- Sprenkelung: 500 – 800 g/m ²	++	100	120	++	+++	nein	ja	ja	0,039" – 0,043"	4 – 10 mm
Akkordspachtel SF „plus“ pastöser Dispersionsspachtel	25 kg, 40 kg, 1000 kg	PE-Sack Kunststoffeimer Hobbock One-Way-Container	ja	naturweiß, matt	Spritzauftrag: 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke. Struktur- Sprenkelung: 400 – 700 g/m ²	+++	120	150	+++	++	ja	ja	ja	0,035" – 0,043"	4 – 10 mm
Caparol Ratio-Spachtel spritzfertige pastöse Dispersionsspachtelmasse	25 kg, 1000 kg	PE-Sack One-Way-Container	ja	naturweiß, matt	Spritzauftrag: 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke. Struktur- Sprenkelung: 400 – 700 g/m ²	++	120	150	++	+	nein	ja	ja	0,035" – 0,043"	4 – 10 mm
AkkordRollspachtel pastöser Dispersionsspachtel mit Leichtfüllstoffen	18 kg	Kunststoffeimer	ja	naturweiß, matt	ca. 1,2 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	+++	++++	nein	ja	ja	0,035" – 0,045"	4 – 10 mm
Füllspachtel P gipshaltiger Pulverspachtel	20 kg	Kraftsack	ja	naturweiß, matt	ca. 0,3 – 1,3 kg/m ²	++++	80	100	-	++++	nein	ja ¹	ja ¹	-	-
AkkordLeichtspachtel pastöser Dispersionsspachtel mit Leichtfüllstoffen	18 kg, 20 kg	Kunststoffeimer PE-Sack	ja	naturweiß, matt	ca. 1,2 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	+++	++++	nein	ja	ja	0,035" – 0,045"	4 – 10 mm
Akkordspachtel mittel pastöser Dispersionsspachtel	25 kg	Kunststoffeimer	ja	naturweiß, matt	ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	++	++	nein	ja	ja	0,035" – 0,043" max. 5% Was- serverdünnung	4 – 6 mm
Akkordspachtel fein pastöser Dispersionsspachtel	8 kg, 25 kg	Kunststoffeimer	ja	naturweiß, matt	ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	++	+	nein	ja	ja	0,035" – 0,043" max. 5% Was- serverdünnung	4 – 6 mm
Akkordspachtel KF pastöser Dispersionsspachtel zur Verarbeitung mit geeigneten Airless- bzw. Putzmaschinen	25 kg	PE-Sack Kunststoffeimer	ja	naturweiß, matt	ca. 1,5 kg/m ² /mm	+	60	80	+	++	nein	ja	ja	0,035" – 0,043"	4 – 10 mm
Matador® Feinputz	20 kg	Kunststoffeimer	nein	naturweiß, matt	ca. 1,3 kg/m ² /mm Schichtdicke	++	120	150	-	++++	nein	ja	ja	-	4 – 10 mm
Histolith® Marmorspachtel pastöser Dispersionsspachtel	25 kg	Kunststoffeimer	ja	naturweiß, matt	ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	++	++	nein	ja	ja	0,035" – 0,043" max. 5% Was- serverdünnung	4 – 6 mm

Bewertung

sehr gut	++++
gut	+++
befriedigend	++
ausreichend	+
nicht möglich	-

¹ Gipshaltige Pulverspachtel setzen keine gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen frei

* Die angegebenen Werte beruhen auf Erfahrungswerten und weisen die größten Körnungen auf. Objekt- und anwendungsbedingt können sich je nach Qualität der zu erzielenden Oberfläche und Aushärtung der Spachtelprodukte objektbedingte Abweichungen ergeben.

** In pastelligen Farbtönen bei entsprechender Abnahmemenge werksseitig abtönbar

*** Falls vorhanden Pistolenfilter entfernen/Spritzdruck Airless: 150 – 180 bar