

Fassadenbeläge auf WDVS



Hartbelag	Keramik	Naturstein		Feinsteinzeug	Glasmosaik
Systembezeichnung	Klinker / Fliesen	Lithoboard-System		Kerabord-System	Glasmosaik
Besonderheit		Kleinformat	Großformat		
Dämmstoff	EPS / MW	EPS		EPS / MW	EPS / MW
Baustoffklasse im System	schwer entflammbar / nicht brennbar	schwer entflammbar		schwer entflammbar	schwer entflammbar
Wärmeschutz					
Dämmwert	■ / ■	■		■ / ■	■ / ■
Wärmeleitzahl (W/mK)	0,032 / 0,040	0,032		0,032 / 0,040	0,032 / 0,040
Oberflächengestaltung					
Tiefenwirkung, Farbbrillanz	■■	■■	■■	■■	■■■
Struktur, Lebhaftigkeit	■■	■■■	■■■	■■■	■
Haptik, Oberflächenerlebnis	■■	■■■	■■■	■■	■
Exklusivität	■	■■■	■■■	■■■	■■
Kombinierbarkeit	mit allen Putzstrukturen und Oberflächen				
Frostbeständigkeit	●	●	●	●	●
Hellbezugswert (HBW) mindestens	15 / 10	15	15	15 / 10	15 / 10
Abmessungen¹					
max. Fläche	0,12 m ²	0,12 m ²	0,50 m ²	0,12 m ²	-
max. Seitenlänge	40 cm	40 cm	100 cm	40 cm	5 cm
max. Format	30 x 40 cm	30 x 40 cm	100 x 50 cm	30 x 40 cm	5 x 5 cm
Dicke	6–15 mm	8–10 mm	8–10 mm	6–15 mm	6 mm
max. Verhältnis Länge / Breite	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1
Wasseraufnahme	< 6 % / < 3 %	< 9 %		< 6 % / < 3 %	0 %

1) abweichende Formate auf Anfrage möglich

2) bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoffen

■■■ hervorragend ■■■ sehr gut ■■ gut ● machbar ○ nicht machbar

Kreative Techniken auf WDVS



Kreative Techniken	Accento	Autentico	Filigrano	Rustico	Brilliant	Stardust
Systembezeichnung						
Beschichtungsaufbau (Oberputz)	pastös	mineralisch	mineralisch	pastös	pastös	pastös
Dämmstoff	EPS	EPS / MW	EPS / MW	EPS / MW	EPS / MW	EPS / MW
Baustoffklasse im System	schwer entflammbar	schwer entflammbar / nicht brennbar	schwer entflammbar / nicht brennbar	schwer entflammbar	schwer entflammbar	schwer entflammbar / nicht brennbar
Wärmeschutz						
Dämmwert						
Wärmeleitzahl (W/mK)	0,032	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035
Oberflächengestaltung						
Tiefenwirkung	■■■	■■	■■■	■■	■	■
Struktur, Lebhaftigkeit	■	■■	■■	■■■	■■	■
Haptik, Oberflächenerlebnis	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Exklusivität	■■■	■■	■■	■■	■■■	■■■
Schwierigkeitsgrad Gestaltung & Ausführung	hoch	mittel	hoch	mittel	mittel	mittel
Kombinierbarkeit	mit allen Putzstrukturen und Oberflächen					
Hellbezugswert* (HBW) mindestens	10	30	20	10 / 5	10 / 5***	10 / 5**

* Der HBW richtet sich nach den jeweiligen WDV-Systemen und deren Aufbauten

** Zur Erzielung der bestmöglichen Ergebnisse werden helle bis mittlere Farbtöne empfohlen

*** Zur Erzielung der bestmöglichen Ergebnisse werden dunkle Farbtöne empfohlen

1) bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoffen und freigegebenem Anstrich

■■■ hervorragend ■■■ sehr gut ■ gut ● machbar ○ nicht machbar